


Figura Meramente Indicativa | Picture Merely Indicative  
Granulometria Máxima | Maximum Granulometry: 60 mm



**Nome | Name:** RUIVINA ASH  
**Aplicações | Applications:** Revestimentos de pavimentos, fachadas e paredes.  
 Floors, facades and wall cladding.

**Descrição do Produto | Product Description:**  
 Mármore compacto constituído por mármore, carbonato de cálcio e resina poliéster.  
 Engineered marble produced with marble, calcium carbonate and polyester resin.

	Dimensões   Dimensions	Espessura   Thickness
<b>Ladriho   Tiles:</b>	300 x 300, 600 x 300, 600 x 600 mm	12, 20 mm
<b>Chapa   Slabs:</b>	1 830 x 1 230 mm	12, 20, 30 mm
Outras dimensões mediante pedido   Other dimensions on request		

Acabamentos   Finishes	Polido Polished	Amaciado Honed	Envelhecido Aged	Acetinado* Satin	Bujardado* Bush-hammered	Mate Matt	Areado* Sandy
Interior	✓	✓	✓	✓	✓	**	✓
Exterior	X	X	X	✓	✓	**	✓
<b>Resistência ao Escorregamento</b> (Seco   Húmido) <b>Slip Resistance</b> (Dry   Wet)	PTV EN 14231 ≤75 ≤10	≤67 ≤20	≤67 ≤15	≤70 ≤44	≤91 ≤81	**	≤64 ≤60
<b>Informação Adicional</b> Additional Information							

\* Acetinado, Areado e Bujardado apenas em espessuras superiores a 20 mm | Satin, Sandy, and Bush-Hammered only in thicknesses over 20 mm

\*\* Informação mediante pedido | Information on request

Características Técnicas   Technical Characteristics	Norma   Standard	Resultado   Value	Classe   Class
<b>Massa Volúmica Aparente   Density</b>	EN 14617-1	2455 - 2490 kg/m <sup>3</sup>	n.a.
<b>Absorção de Água   Water Absorption</b>	EN 14617-1	0.51 - 0.70 %	W2 <sup>(1)</sup>
<b>Resistência à Flexão   Flexural Strength</b>	EN 14617-2	10.7 - 17.8 MPa	F1/F2 <sup>(2)</sup>
<b>Resistência ao Desgaste   Abrasion Resistance</b>	EN 14617-4	≤34.8 mm	A2 <sup>(3)</sup>
<b>Dureza Mohs   Mohs Hardness</b>	EN 101	3 - 4 Mohs	n.a.
<b>Resistência ao Choque   Impact Resistance</b>	EN 14617-9	1.6 J (12 mm) 2.9 J (20 mm) 4.6 J (30 mm)	n.a.
<b>Resistência Química   Chemical Resistance</b>	EN 14617-10	Ácido   acid < 60 % Base   alkali > 80 %	C1 <sup>(4)</sup> C4 <sup>(4)</sup>
<b>Reação ao Fogo   Reaction to Fire</b>	EN 13501-1	n.a.	A2 <sub>FL</sub> - S1 - d0
<b>Resistência ao Gelo   Freeze and Thaw Resistance</b>	EN 14617-5	Sem defeitos visíveis   Without visible defects KM <sub>125</sub> = 0.87	n.a.
<b>Resistência ao Choque Térmico Thermal Shock Resistance</b>	EN 14617-6	Sem defeitos visíveis   Without visible defects ΔR <sub>t,20</sub> = 18.1 (%) Δm = 0.01 (%)	n.a.
<b>Condutibilidade Térmica   Thermal Conductivity</b>	EN 12664	2.069 W/m.K	n.a.
<b>Coefficiente de Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Coefficient</b>	EN 14617-11	9.7 - 12.0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	n.a.
<b>Resistência à Compressão   Compressive Strength</b>	EN 14617-15	100 - 120 MPa	n.a.

<sup>(1)</sup>(W2): 2.0 ≥ W2 > 0.5; <sup>(2)</sup>(F1): F1 < 12.0, (F2): 12.0 ≤ F2 < 25.0; <sup>(3)</sup>(A2): 36.5 ≥ A2 > 33.0; <sup>(4)</sup>(C1): Mantém abaixo de 60% de brilho após 8h de ataque ácido | Keeps below 60% of the reference reflection value after 8h of acid attack; (C4): Mantém pelo menos 80% do brilho após 8h de ataque básico | Keeps at least 80% of the reference reflection value after 8h of alkali attack;  
 n.a.: não aplicável | not applicable

